

TINTAS

LUXOR

CORES DA NATUREZA

Ficha Técnica

REFª TEXTURA MARMORIZADA		
É um revestimento texturizado á base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada consistência e resistência, que em seu acabamento final deixa um aspecto marmorizado em sua parede. Produto de uso interno e externo.		
CARACTÉRISTICAS	COR	Em Catalogo de Cores
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,75
	CONCISTÊNCIA	5,0 - 7,0
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Marmorizado
COMPOSIÇÃO	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A Textura Marmorizada é indicada para personalização apenas ambientes internos e externos, revestidos com massa acrílica ou stucco marmorizado.	
DILUIÇÃO	Pronto para uso.	
RENDIMENTO	Até 12 m ² (3,6Kg) ou Até 60 m ² (18Kg), considerando 3 demãos.	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 18Kg ou 2 Galões 3,6Kg. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Está linha está disponível em embalagens de 3,6Kg e 18Kg.	
INSTRUÇÃO DE USO	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber o produto. Iniciar com aplicação de: uma demão de selador, duas a três demão de Massa Acrílica, duas demãos de tinta luxor branco neve (a partir da econômica) e finalizar com três demãos da Textura Marmorizada. Outra opção é iniciar com aplicação de: uma demão de selador, duas a três demão do Stucco Marmorizado na cor da textura e finalizar com três demãos da Textura Marmorizada. Em todas as duas opções terá que respeitar 04 horas de intervalo entre as demãos. Para melhorar o brilho da textura marmorizada é necessário passar a desempenadeira de aço inox especifica para marmorizada, de maneira forçada e continua. Após finalizar este passo, iniciar o lixamento da mesma com uma lixa Mirka 400 no primeiro lixamento, após essa etapa iniciar o acabamento com a lixa 1000 e finalizar com a lixa 3000 até abrir o brilho. Para áreas internas aplicar a cera de piso e dar o polimento com estopa de pano. E para áreas externas, diferente da área interna, não se deve usar cera, e sim aplicar o verniz PU 1100 Wanda AkzoNobel.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos,	

	lava-lo apenas com agua corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superficie exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Jan/20