



Ficha Técnica

REFª TEXTURA LUXOR MICROSSEIXO MÉDIO		
É um revestimento texturizado á base de emulsão acrílico-estirenada e granulados de minerais, de elevada consistência e resistência. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão-de-obra qualificada.		
CARACTÉRISTICAS	COR	Em Catalogo de Cores
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,6
	CONCISTÊNCIA	5,0 - 7,0
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Rustico
COMPOSIÇÃO	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbiocidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A Textura Luxor Microsseixo é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em reboco ou massa acrílica.	
DILUIÇÃO	Pronto Para Uso.	
RENDIMENTO	Até 6 m² (20Kg).	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 20Kg. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Está linha está disponível em embalagens de 20 Kg.	
INSTRUÇÃO DE USO	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. O microsseixo pode ser aplicado no reboco ou na massa acrílica. No caso da aplicação no reboco, é necessário aplicar duas demãos do primer na cor da textura, respeitando o intervalo de secagem entre as demãos de 4 hrs. No caso da aplicação em outra superfície é indicado a aplicação da massa acrílica bem nivelada e limpa,ou seja, lixar após 4 horas e retirar o pó com pano úmido e em seguida aplicar duas demãos do primer na cor do microsseixo, respeitando o intervalo de 4 horas entre as demãos. Logo após a preparação da superfície, abrir o balde e homogeneizar os dois componentes da textura, introduzindo de maneira lenta e continua os granulados de minerais e assim aplicar o microsseixo com a desempenadeira de aço rígido, de maneira que a aplicação fique toda uniforme e sem excesso de material. O tempo de secagem ao toque é de 72 horas e a cura total do material é obtida em 30 dias.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Jan/24
------------------------	--------