



Ficha Técnica

REFª TINTA LUXOR ACRÍLICA		
É uma tinta acrílica, de boa qualidade, ótima cobertura e bom rendimento, com excelente economia. Produto classificado conforme norma: NBR 14942:2019, NBR 14943: 2018, NBR 15078: 2006.		
CARACTERÍSTICAS	COR	Em Catálogo de Cores
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,28
	VISCOSIDADE	95 - 105
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Fosco
	LAVABILIDADE (SEM PASTA ABRASIVA)	Mais de 400 Ciclos
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescente, espessantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A Tinta Luxor Acrílica é indicada para pintura internas de superfície de alvenaria, bloco de concreto, cimento amianto ou paredes corrigidas com massas.	
DILUIÇÃO	Em superfícies com condições ideais, diluir com água limpa em até 20%.	
RENDIMENTO POR DEMÃO	Superfície reboco selado: 100 a 150 m ² (15L). Superfície corrigida com massa: Até 230 m ² (15L). Repintura no reboco: Até 160 m ² . Repintura na massa: Até 300 m ² (15L).	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Esta linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
INSTRUÇÃO DE USO	Após a abertura do balde, iniciar a diluição de acordo com o indicado nas instruções do produto precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	

CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Jan/24